

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

## Technikai adatlap

### United Sealants UNI-PRO Clear építési ragasztó

#### Termék:

A United Sealants UNI-PRO Clear átlátszó, kontakt, építési szerelőragasztó egy szintetikus kaucsuk bázisú, oldószeres, használatra kész, egy komponensű ragasztópaszta, melyet az építőipari szakipar legkülönbözőbb helyein használhat sokféle alapfelületre. Rugalmas és színtelen kötést biztosít...

#### Tulajdonságok:

- gyors és tartós kezdeti tapadás
- rugalmas, színtelen kötés
- nagy végső szilárdság
- nem igényel alapozó használatát
- kiváló tapadás a legtöbb felületen, porózus és nem porózus egyaránt
- Nedvességálló

#### Alkalmazások:

- építőanyagok széles körének ragasztására a legtöbb tipikus felületre, mint például: beton, gipsz, forgácslap, fa, gipszkarton, tégl
- különböző elemek ragasztása fa, üveg, beton, fém és műanyag alapfelületekre
- díszítőelemek ragasztása fából, gipszből, parafából, forgácslapból, kövekből
- ásványgyapot és üveggyapot ragasztása
- alaplécek, lábazatok, küszöbök, padlólapok, kerámialapok ragasztása

#### Csomagolás:

Szín: transzparens

Csomagolás: 280 ml PE flakon (12db/karton)

#### Műszaki adatok:

- Bázis: SBR – Szintetikus kaucsuk (oldószeres)
- Kötési rendszer: fizikai száradás
- Nyitott idő: 10 - 15 perc
- Kötési idő: 72 – 120 óra
- Szilárd anyag tartalom (%):  $61 \pm 3$
- Sűrűség:  $0,89 \pm 0,05$  g/cm<sup>3</sup>
- Anyagsűrűséglet (g/m<sup>2</sup>): 150-300
- Optimális kötés hőmérséklet: +15 és +20°C között
- Optimális levegő páratartalom: 60%
- Hőállóság: -20°C és +60 °C között (teljes kötés után)
- Nem kikötött állapotban tűzveszélyes, megkötés után nem tűzveszélyes.

#### Eltarthatóság:

12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen,  
+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva, fagymentes helyen.

**Felületek:**

- Kiváló tapadás porózus és nem porózus felületeken
- Széles körű felhasználását tekintve a legjellemzőbb felületek: beton, vakolat, forgácslap, fa, gipszkarton, téglalábazati takaró elemek, küszöbök, kerámia padlólapok, fémfelületek. Valamennyi szokványos felületre kivéve PP és PE, Teflon, és vizes felületek...
- Nem ajánlott oldószerre érzékeny felületeknél.

*A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes.*

*Előkészítés:* ajánlott zsírtalanítani a felületeket acetonnal vagy etanollal (üveg, kerámia, fém) vagy tisztítószerrel (szintetikus anyagok).

Ragasztás közben, illetve a ragasztó megkötéséig kerülje a ragasztó és a felület vízzel való érintkezését. Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

**Alkalmazás:**

*Felhordás:* szilikon pisztollyal, használat után tekerje rá a végdugót, hogy a terméket később is használni tudja!

*Alkalmazási hőmérséklet:* +10°C-tól +30°C-ig

*Tisztítás:* acetonnal közvetlenül felhasználás után. Kikötött ragasztó csak mechanikusan távolítható el.

**Eldolgozás:**

A terméket pontokban, vagy csíkokban vigye a ragasztandó felületre. A ragasztó felvitele után erős nyomással, és kissé tekerő mozdulattal illessze össze a két felületet, majd válassza szét! Várjon 3-5 percet, majd ismételtlen nyomja össze erősen és egyformán. A ragasztásnál az alkalmazott nyomóerő számít, nem az összenyomás időtartama. A ragasztott felületek ezután még 2-3 percig korrigálhatóak!

**Megjegyzés:**

- Felhordás előtt tapadási tesztek elvégzése javasolt.
- Kerülje a vízzel való érintkezést, amíg a ragasztó teljesen meg nem kötött.
- Nem alkalmas polisztirolhab és egyéb oldószerre érzékeny felületekre.

**Munkavédelmi ajánlás:**

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. Kézét ne mossa meg oldószerekkel! A termék nem tűzveszélyes. Jól szellőző helységben használja, felhasználás közben ne dohányozzon. A termék raktározásakor tartsa be a nem gyúlékony termékekre vonatkozó szabályokat. További információkat a termék biztonságtechnikai adatlapjában olvashat.

**A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.**

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065  
web: [www.neosil.hu](http://www.neosil.hu) e-mail: [neosil@neosil.hu](mailto:neosil@neosil.hu)