



Technikai adatlap

United Sealants Pillanatragasztó gél SGG20

Termékleírás:

A United Sealants Pillanatragasztó gél SGG20 ideális függőleges felületekre és porózus ragasztandó anyagokhoz. Megkönnyíti a munkavégzést kedvezőtlen helyeken, amikor fej fölött, vagy függőleges felületeken dolgozik. Garantálja a stabil ragasztó „gyöngyöt” és megakadályozza a ragasztó nemkívánatos lefolyását. Ragasztja a fémeket, műanyagokat, gumit, valamint porózus, nedvszívó anyagokat, mint a fa és a parafa.

Tulajdonságok:

- ideális fej fölötti munkákhoz és függőleges felületekhez
- stabil papíron és kartonon
- Ragasztja a fémeket, műanyagokat, gumit
- porózus és nedvszívó anyagokhoz, mint a fa, vagy parafa

Műszaki adatok (nem kikeményedett termék):

Kémiai bázis: Ethyl-2-cyanacrylate monomer

Szín:	színtelen
Viszkozitás* (mPas)	90000 – 130000
Sűrűség** (g/ml):	1,04 -1,06
Lobbanáspont*** (°C):	+87
Optimális felhasználási hőmérséklet (°C):	+23

*25°C Brookfield

**DIN 53217. 2. rész sűrűségű gömbmodell 475 / III.

***DIN 51755

Műszaki adatok (kikeményedés):

NBR gumi (s):	<7
Rozsda mentes fém (s):	25-35
Végző szilárdság (h):	2

Műszaki adatok (kikeményedett termék):

Szakító szilárdság (N/mm):	14-16
Felhasználási hőmérséklet (°C):	-10 és +40
Hőállóság (°C):	-40 és +85 között
Optimális rés:	0
Oldhatóság:	DMF (Dimetilformamid), Aceton, Acetonitril

Alkalmazás, felhasználás:

Tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Laza részeket, régi festék maradványokat el kell távolítani a megfelelő tapadás érdekében. A poros felületek rontják a tapadást, és a szilárd, tartós csatlakozás kialakítását. A nem tipikus felületeken javasoljuk előzetes tapadási próba elvégzését. Az optimális felhasználási hőmérséklet +18°C - +25°C között. Alacsonyabb, vagy magasabb hőmérséklet befolyásolja a felhasználási-, és kötési időt. Ragasztáskor tölts ki teljesen a réseket, majd illessze össze. Az ragasztott anyagok utólagos illesztését a feldolgozási időn belül kell elvégezni. A feldolgozási idő letelte után a ragasztót nem érheti mechanikai igénybevétel a teljes kikeményedésig (24 óra), ellenkező esetben a tapadási tulajdonságok megváltoznak. Ha további kérdései vannak a termékkel, vagy annak alkalmazásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az alkalmazástechnikusunkkal.

Csomagolás: 6db/karton

Szín: színtelen

Kiszerelés: 20g flakon, bliszter

Cikkszám: 3161

Eltarthatóság és tárolás:

A gyártástól számított **24 hónapig** bontatlan csomagolásban, álló helyzetben, hűvös, és száraz helyen, +2°C és +10°C közötti hőmérsékleten tárolva (optimális esetben hűtőszekrényben). Amennyiben a terméket nem az előírt feltételeknek megfelelően, illetve környezetben tárolja, úgy a termék eltarthatósági ideje csökken, technikai paraméterei romolhatnak. Védje hőtől és direkt napfénytől, fagytól és párától. Felbontás után, lehetőség szerint mielőbb használja el. Szállítással, tárolással és felhasználással kapcsolatban további információkat a termék biztonságtechnikai adatlapjában (MSDS) talál.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő.

Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám út 3. Tel.: +36 30 966 80 65 neosil@neosil.hu, www.neosil.hu