



Technikai adatlap

United Sealants USFix-PVC ragasztó

Termék leírás:

A United Sealants USFix-PVC ragasztó egy használatra kész, zselé állagú, jó kitöltő képességgel rendelkező, PVC gyanták keverékén alapuló, oldószeres ragasztó.

Különleges tulajdonságok:

- Gyors száradás
- Jó minőség, magas ragasztóerő
- Tűzveszélyes
- THF oldószer mentes

Alkalmazási területek:

Speciális ragasztó merev PVC csövek, nyomás alatti csövek, vízvezetékek, szennyvízvezetékek, öntözőrendszerek, szellőzők, vízelvezető csövek és csővezetékek, vezetékek, szennyvízcsövek, csatornák, valamint tartozékok, lemezek, lapok, rudak, ereszcatornák, ragasztásához és összekötéséhez, PVC profilokhoz...

Műszaki jellemzők:

<u>Tulajdonságok</u>	<u>Módszer</u>	<u>Mértékegység</u>	<u>Érték</u>
Kinézet	vizuális		Átlátszó folyadék
Sűrűség		g/ml	0,95±0,01
Viszkozitás	UNE EN ISO 2555	mPa.s	3500±1500
Hőállóság:		C°	60

Feldolgozás:

Az összeillesztendő felületeknek száraznak, zsír-, olaj-, por- és szennyeződésmentesnek kell lenniük.

Keverje fel a ragasztót, vigye fel ecset segítségével mindkét ragasztandó felületre, majd azonnal végezze el a ragasztást némi nyomással. Hagyja állni néhány másodpercig. Azonnal távolítsa el a ragasztómaradványokat egy ronggyal vagy papírral. Ne terhelje mechanikusan a ragasztót legalább 10 percig. Legfeljebb 10 bar nyomásnak kitett szereléseknél. 90 mm-es vagy annál kisebb átmérőjű csövek esetében az alkalmazási hőmérséklet +5°C és +35°C között. Száradási idő pedig körülbelül 1 óra. Ellenkező esetben a szokásos száradási idő 24 óra.

- **Tisztítószer:** friss állapotában United Sprays Ragasztó eltávolító sprayvel, kötés után mechanikusan.
- **Javítási lehetőség:** Saját anyagával, United Sealants USFix-PVC

Normák / Tanúsítványok / Szabványok:

EN14814 szabványnak szerint. CE jelöléssel ellátva.


Tárolás és eltarthatóság:

A ragasztó a gyártástól számított 18 hónapon belül megőrzi használhatóságát, feltéve, hogy az eredeti csomagolásban, függőleges helyzetben tárolja, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten. A +30°C feletti hőmérsékleten történő tárolás lerövidíti a termék eltarthatóságát, károsan befolyásolja a paramétereit. A termék -5°C-on, legfeljebb 7 napig tárolható (szállítás nélkül). A flakon tárolása +50°C feletti hőmérsékleten vagy nyílt láng közelében nem megengedett.

A részletes szállítási, és egyéb információkat a biztonsági adatlap (MSDS) tartalmazza, kérésére rendelkezésére bocsátjuk.

Csomagolás:

- Csomagolás: 250 ml fém flakon (24db/karton)
- Cikkszám: 3170



Szabvány minősítés: Ragasztók termoplast csőrendszerekben szállított folyadékokhoz PN16 nyomásig. **Felhasználás:** szállítási és tárolási berendezésekben, mely emberi fogyasztásra nem alkalmas.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden megadott műszaki paraméter, adat laboratóriumi teszteken alapul, mely megfelel a belső gyártói szabványnak. Ezek az adatok erősen függenek a termék kikeményedési körülményeitől: például a környezeti-, és felületi hőmérséklettől, a felhordó szerszámok minőségétől, továbbá a felhasználó személyétől, szaktudásától! Kivitelezés előtt minden esetben összeférhetőségi tesztet kell végezni, javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. A felhasználóknak ismerniük kell és használniuk kell a műszaki adatlapok legfrissebb verzióját, Neosil kérésre elküldi azokat, amelyek letölthetők a www.neosil.hu weboldalról.