

Technikai adatlap

UNITED SEALANTS WI – HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG

Leírás: Tartósan rugalmas gumiszalag PP-szövet hordozón. Segíti a vízszigetelés dilatációs képességét a padló és fal közti élekben, sarkokban.

Tulajdonságok: nagyfokú rugalmasság, magas hőmérséklettűrés, ellenáll sónak, oxidálószernek, savaknak

Alkalmazási területek: Padló és fal közti élek, sarkok tömítésére a kenhető vízszigetelések alá. Zuhanytálcák, medencék, tartályok szigetelésére a kenhető vízszigetelések kiegészítéseként. Rugalmas tömítésként olyan tartósan nedves környezetben, mint pl. a mosókonyha, fürdő, zuhanyzó, stb.

Korlátozások: Védjük a napfénytől, és a gyors száradástól.

A felület előkészítése: A felületek legyenek tiszták, szárazak, por-, és zsímentesek.

Szín: szürke

Csomagolás: Szalag: 120mm x 10m, 120mm x 50m, 120mm x 250m, sarok pozitív/negatív: 140mm x 140mm

Biztonság: A termék nem veszélyes anyag. Tartsa be az általános higiéniai előírásokat, ne egyen, ne igyon, és ne dohányozzon munkavégzés közben! Gyermekek kezébe nem kerülhet!

Alkalmazás: Elsőként az élekre hordjon fel egy réteget a kenhető vízszigetelésből, majd simítsa bele a hajlaterősítő szalagot, illetve a sarkokat. Ezután hordja fel az első réteg vízszigetelést a teljes felületre.

Tisztítás: Anyagot: rögtön alkalmazás után vízzel vagy mosóbenzinnel. Kezet: szappanos vízzel.

Műszaki adatok:

Polymer szigetelő sáv: NBR-Kaucsuk (Nitril-Butadien Kaucsuk)

Alapszövet anyaga: Keresztirányban rugalmas hurkolt kelme

Gumi szélessége: 75 mm

Tényleges szélesség: 120 mm

Tényleges súlya / méter: 50 g / m

Fizikai értékek a hajlaterősítő szalaghoz :

Hőmérséklettűrés: -20°C től + 90°C ig.

Szakítószilárdság keresztirányban: DIN 53504: > 4,1 N/mm

Szakítószilárdság hosszirányban: DIN 53504: > 9,4 N/mm

Kinyúlás keresztirányban: DIN 53504: > 230 %

Kinyúlás hosszirányban: DIN 53504: > 25 %

Ózonállóság: DIN 53509 > 0-S REPEDÉSI FOKOZAT

Résnyomás kontroll: DIN 16726/5.11

Vízpára áteresztési értékek :

Légtérvastagság: DIN prEN 1062-2 S =5m

Vízpára áteresztési áramlási sűrűség: DIN prEN 1062-2 V= 7,8 g/m2b

Kaucsuk gumi kémiai ellenállósága :

Tejsav: 5%

Ecetsav: 5%

Sósav: 3%

Klórsav: 3%

Kénsav: 35%

Citromsav: 10%

Káliumhydroxid: 20%

Natryumhypochlorid: (0,3g/l)

Víz: (20g/l)

Mész: pH = 12,5

Szódalúg: pH = 14

Olajfesték, Parafin, pH – érték: 0 to 1

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Jótállás: A United Sealants szavatolja, hogy termékei – az eltarthatósági időn belül – megfelelnek a specifikációnak.