

Anyag

Ez a szalag egy öntapadó plasztó-elasztikus butil/kaucsuk anyag, alumínium fóliával ellátva.

Szín: természetes alumínium / fekete vagy szürke

Szállítás

Önálló öntapadó tekercsek, a széleknél a fedőpapír túllógatva.

Méretek

Cikkszám	Szélesség x Mélység mm- ben	Tekercshossz M-ben	Tekercs/ Doboz	M/Doboz
309514	40 x 0,7	25,0	6	150,0
309517	60 x 0,7	25,0	4	100,0
309519	100 x 0,7	25,0	3	75,0
309520	150 x 0,7	25,0	2	50,0
304170	50 x 1,2	25,0	6	150,0
304171	75 x 1,2	25,0	4	100,0
304172	100 x 1,2	25,0	3	75,0
304173	150 x 1,2	25,0	2	50,0

Technikai információ

Tulajdonságok	DIN	Osztályozás
Tűzállósági osztály	DIN 4102	B2
A tömítőanyag kémiai tulajdonsága		butil/gumi
Pára áteresztő képesség		Erősen párazáró
UV ellenállás (alumínium fólia)		10 év
Alkalmazási hőmérséklet		+ 5 C° és +40C° között
Hőmérsékleti ellenállás		- 40 C° -tól +80C°-ig
Tárolási idő		12 hónap
Tárolási hőmérséklet		+ 10 C° és + 25 C° között



ME402

Butyl Alu Szalag

Használat

Ez az egyoldalúan öntapadó szalag olyan csatlakozások, varratok, homlokillesztések és átfedések kül- és beltéri tömítésére, javítására szolgál, amelyekenél pára- és vízzáró tömítés szükséges (például ablakoknál, függönyfalaknál és homlokzatoknál).

Főbb előnyök

- Alapozó nélkül tapad számos hordozófelületre
- UV- és időjárásálló
- Pára és vízzáró

Előkészítés

- A tapadási felületnek száraznak, olaj, zsír és pormentesnek kell lennie, meglazult részecskék és egyéb ragasztók nem lehetnek rajta.
- Nagyon porózus felületeken (beton- gázbeton, gipsz) ME901 Butyl- és Bitumen Alapozót, ME902 Butyl- és Bitumen Spray Alapozót vagy ME904 Butyl- és Bitumenalapozó Öko alapozót kell alkalmazni.

Használat

- Tisztítsuk meg az alapokat / tapadófelületeket. Adott esetben alapozóval előre le kell kezelni.
- Tekerjük le a szalagot a tekercsről és vágjuk le belőle a kívánt hosszt. Ezután távolítsuk el a hordozó szalagot és a butylos részt erőteljesen nyomjuk a felülethez, majd görgővel simítsuk el elkerülvén a nem kívánatos ráncokat és gyűrődéseket.
- Tetőkön történő alkalmazásakor ne lapoljuk át (hó és jégnyomás kockázata miatt).
- A butyl tapadási felületének minimálisan 4cm-nek kell lennie, (oldalanként 2-2 cm).

Megjegyzés

Az ajtók, ablakok, teraszok illetve balkonok csatlakozásainál meg kell felelni a DIN 18195 szabvány követelményeinek. Ennek a szabványnak az illbruck 1,2mm vastag EPDM fólia felel meg.

illbruck ME901 Butyl- és Bitumen Alapozó

Száradási ideje 10-40 perc az időjárási körülményektől függően. Optimális felhasználás 125 ml/m², vagy körülbelül 200 folyóméter 4cm-es széles sávban kenve/ liter. Kihozatal nagyban függ a felület porózusságától. Kapható 1literes flakonokban tizenkettesével csomagolva, vagy 5 literes kannában.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap legfrissebb változatát itt találják meg www.illbruck.hu

Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük, forduljon bizalommal műszaki tanácsadónkhoz!

További tájékoztatás

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek / anyagok alkalmasak a különböző felhasználásokra.

Fenntartjuk a jogot a műszaki módosításokhoz. A legfrissebb változatot itt találja meg www.illbruck.hu



tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu